

BIOH™ Polyol X-0110

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Biodeg Polymers | دسته بندی | -Cargill Industrial Bio Products | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

پلی ال ال بیو پایه برای استفاده در پلی اورتان‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپررال | روش تست |
|----------|--|----------------|---------|
| ویژگی‌ها | زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر | - | - |
| کاربردها | متمرکز کننده رنگ | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپررال | روش تست |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------|
| چگالی | g/cm ³ 1.01 | - | ASTM D1298 |
| عدد اسیدی | mg KOH/g 0.55 | - | Internal Method |
| رنگ Gardner | | - | ASTM D1544 |
| وزن مولکولی | 1200 | - | Internal Method |

| فیزیکی | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| محتوای آب | ppm 700 | - | ASTM E203 |
| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نقطه اشتعال | C° | - | ASTM D93 |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| عدد هیدروکسیل | mg KOH/g 200 | - | ASTM E1899-97 |
| عمر قفسه‌ای (Shelf Life) | | - | - |
| | wk 100 | - | - |
| | wk 26 | - | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | cP 4500 | - | ASTM D2196 |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.