

BIOH™ Polyol X-0500

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Biodeg Polymers | دسته بندی | -Cargill Industrial Bio Products | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

پلی ال بر پایه زیستی برای استفاده در پلی یورتان ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبرال | روش تست |
|------------|--|---------------|---------|
| ویژگی ها | زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر | - | - |
| کاربردها | فوم | - | - |
| روش فرآیند | پردازش فوم | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبرال | روش تست |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------|
| چگالی | g/cm ³ 1.00 | - | ASTM D1298 |
| عدد اسیدی | mg KOH/g 0.30 | - | Internal Method |
| رنگ Gardner | - | - | Internal Method |

| فیزیکی | | | |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مولکولی | 1700 | - | Internal Method |
| محتوای آب | ppm 500 | - | ASTM E1064-04A |

| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نقطه اشتعال | C° | - | ASTM D93 |

| سایر | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| عاملیت (Functionality) | 2.00 | - | - |
| عدد هیدروکسیل | mg KOH/g 56.0 | - | ASTM E1899-97 |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | cP 4500 | - | ASTM D2196 |

| Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd سوشنگ شانگهای | |
|--|-----------------------------|
| آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | شرکت واردات و صادرات |
| مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | سوشنگ شانگهای |
| ایمیل: sales@su-jiao.com | سوشنگ شانگهای |
| وبسایت: www.polymersdata.com | سوشنگ شانگهای |
| همراه: +86-134-2475-5533 | سوشنگ شانگهای |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.