

## Capilene® E 65 F

PP Homopolymer	دسته بندی	Carmel Olefins .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CAPILENE® E 65 F یک هموپلیمر پلی پروپیلن است که برای کاربردهای فیلم پلی پروپیلن با جهت گیری دو محوره (BOPP) در نظر گرفته شده است. ویژگی های CAPILENE® E 65 F عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، قابلیت کشش آسان فیلم و خواص مکانیکی خوب. حاوی استئارات کلسیم، مواد افزودنی لغزنده و ضد بلوک نیست. CAPILENE® E 65 F برای موارد زیر مناسب است: فیلم های بسته بندی BOPP ساده یا اکستروژن شده، فیلم BOPP فلزی شده، اکستروژن و ترموفرمینگ اکستروژن مشترک.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	بدون افزودنی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	قابلیت کشش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	بسته بندی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دو محوری هم‌اکستروژن اکستروژن ترموفرمینگ	- - - -	- - - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)			
	g/10 min 1.9	psi 4786.25	ASTM D1238
	g/10 min 2.0	psi 4786.25	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی			
	MPa 33.0	psi 4786.25	ASTM D638
	MPa 33.0	psi 4786.25	ISO 527-2/50
ازدیاد طول کششی			
	% 15	-	ASTM D638
	% 15	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی			
	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D790
	MPa 1450	psi 210305.1	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 3.5	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.67	ISO 180

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D648	F° 201.2	C° 94.0	
ISO 75-2/B	F° 194.0	C° 90.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 311.0	C° 155	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.