

Capilene® R 50

PP Homopolymer	دسته بندی	Carmel Olefins .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CAPILENE® R 50 یک هموپلیمر پلی پروپیلن است که برای قالب گیری تزریقی عمومی در نظر گرفته شده است. ویژگی های CAPILENE® R 50 عبارتند از: بسته افزودنی اساسی. CAPILENE® R 50 برای موارد زیر مناسب است: وسایل خانگی، جعبه ها و گلدان ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی ها	عمومی (هدف) هموپلیمر	-	-
کاربردها	جعبه ها عمومی (هدف) کالاهای خانگی تجهیزات چمن و باغ	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 12	-	ASTM D1238, ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.0	psi 4931.29	ASTM D638 ISO 527-2/50
	MPa 32.0	psi 4641.22	
ازدیاد طول کششی	% 11	-	ASTM D638 ISO 527-2/50
	% 11	-	
مدول خمشی	MPa 1550	psi 224808.9	ASTM D790 ISO 178
	MPa 1400	psi 203053.2	
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 30	ft·lb/in 0.5619	ASTM D256 ISO 180
	kJ/m ² 3.0	ft·lb/in ² 1.43	
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 97.0	F° 206.6	ASTM D648 ISO 75-2/B
	C° 85.0	F° 185.0	
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ISO 306/A, ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.