

Capilene® SG 50

PP Homopolymer	دسته بندی	Carmel Olefins .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Capilene® SG 50 یک کوپلیمر هتروفاز پلی پروپیلن است که برای قالب‌گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. ویژگی‌های Capilene® SG 50 عبارتند از: سفتی خوب همراه با استحکام ضربه بالا. Capilene® SG 50 برای موارد زیر مناسب است: اقلام فنی، سبدها، اسباب‌بازی‌ها، درب‌ها و لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای	- - -	- - -
کاربردها	بسته بندی‌ها جعبه‌ها کالاهای خانگی اسباب‌بازی‌ها	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.5	-	ASTM D1238, ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی			
	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638
	MPa 25.0	psi 3625.95	ISO 527-2/50
ازدیاد طول کششی			
	% 9.0	-	ASTM D638
	% 9.0	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی			
	MPa 1250	psi 181297.5	ASTM D790
	MPa 1200	psi 174045.6	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 65	ft·lb/in 1.22	ASTM D256
	J/m 150	ft·lb/in 2.81	ASTM D256
	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ISO 180
	kJ/m ² 14	ft·lb/in ² 6.66	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D648
	C° 77.0	F° 170.6	ISO 75-2/B
دمای نرم شونده Vicat	C° 150	F° 302.0	ISO 306/A, ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.