

Capilene® SL 50

PP Homopolymer	دسته بندی	Carmel Olefins .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CAPILENE® SL 50 یک کوپلیمر هتروفاز پلی پروپیلن است که برای قالب‌گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. ویژگی‌های CAPILENE® SL 50 عبارتند از: سفتی و استحکام ضربه خوب. CAPILENE® SL 50 برای موارد زیر مناسب است: اقلام فنی، سبدها و لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب کوپلیمر ضربه‌ای	- - -	- - -
کاربردها	جعبه‌ها کالاهای خانگی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) - g/10 min 6.0 ASTM D1238, ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

استحکام کششی

-	-	-	-
ASTM D638	MPa 27.0	psi 3916.03	
ISO 527-2/50	MPa 24.0	psi 3480.91	

ازدیاد طول کششی

-	-	-	-
ASTM D638	% 12	-	
ISO 527-2/50	% 9.0	-	

مدول خمشی

-	-	-	-
ASTM D790	MPa 1250	psi 181297.5	
ISO 178	MPa 1200	psi 174045.6	

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

-	-	-	-
ASTM D256	J/m 50	ft·lb/in 0.9365	
ASTM D256	J/m 120	ft·lb/in 2.25	
ISO 180	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	
ISO 180	kJ/m ² 10	ft·lb/in ² 4.76	

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

دمای تغییر شکل تحت بار

-	-	-	-
ASTM D648	C° 88.0	F° 190.4	
ISO 75-2/B	C° 75.0	F° 167.0	

دمای نرم‌شوندگی Vicat

ISO 306/A, ASTM D1525	C° 150	F° 302.0	
-----------------------	--------	----------	--

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.