

Capilene® T 77 A

PP Homopolymer	دسته بندی	Carmel Olefins .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CAPILENE® T 77 A یک هموپلیمر پلی پروپیلن است که برای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. ویژگی های CAPILENE® T 77 A: افزودنی های هسته زا و آنتی استاتیک، جریان بالا، سفتی بالا و زمان چرخه قالب گیری کوتاه. CAPILENE® T 77 A برای موارد زیر مناسب است: لوازم خانگی، درب ها و بسته بندی مواد غذایی سفت و سخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک عامل هسته زایی	- -	- -
ویژگی ها	آنتی استاتیک چرخه قالب گیری سریع سختی خوب جریان بالا هموپلیمر هسته ای	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	بسته بندی ها کالاهای خانگی بسته بندی غذایی سخت	- - -	- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ASTM D1238, ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D638
	MPa 38.0	psi 5511.44	ISO 527-2/50
ازدیاد طول کششی	% 9.0	-	ASTM D638
	% 9.0	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
	MPa 2000	psi 290076.0	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256
	kJ/m ² 2.5	ft·lb/in ² 1.19	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 110	F° 230.0	ASTM D648
	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2/B

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 155	F° 311.0	ISO 306/A, ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.