# Nycast 612VS C-90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Cast Nylons Ltd | **دسته بندی** | Nylon 612 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Nycast 612VS C-90 یک ماده پلی آمید 612 (نایلون 612) است. این ماده در آمریکای شمالی برای ریخته گری موجود است. کاربردهای معمول عبارتند از: قطعات مهندسی/صنعتی، صندلی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | صندلی‌ها<br>شیرها/قطعات شیر | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | زرد | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | ریخته‌گری | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جذب آب** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ASTM D570 |
| | % 0.30 | - | - |
| | % 4.0 | - | - |
| **سختی دورومتر** | 83 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 1650 | psi 239312.7 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 60.0 | psi 8702.28 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 25 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1970 | psi 285724.86 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 103 | psi 14938.91 | ASTM D790 |
| **استحکام برشی** | MPa 52.4 | psi 7599.99 | ASTM D732 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 48 | ft·lb/in 0.899 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای استفاده مداوم** | C° 98.9 | F° 210.02 | ASTM D794 |
| **دمای ذوب** | C° 210 | F° 410.0 | - |
| **CLTE** | 7.0E-5 cm/cm/°C | - | ASTM D696 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.