

Celcon® WR25Z

Acetal (POM) Copolymer	دسته بندی	Celanese Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Celcon® WR25Z یک کوپلیمر استاتال با نرخ جریان ذوب اسمی 2.5 است که برای ارائه حداکثر مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش در کاربردهای خارجی پایدار شده است. Celcon® WR25Z یک محصول با جریان پایین است که مقاومت بهتری را فراهم می‌کند. فقط در رنگ سیاه موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
UL Yellow Card	E38860-239319	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV نقدینگی پایین سختی خوب	-	-
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو کاربرد در فضای باز	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.41	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.5	-	ASTM D1238
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	cm ³ /10min 2.10	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			
	% 2.2	-	ASTM D955
	% 1.8	-	ASTM D955
	% 1.8	-	ISO 294-4
	% 1.6	-	ISO 294-4

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2600	psi 377098.8	ISO 527-2/1A/1
استحکام کششی			
	MPa 60.7	psi 8803.81	ASTM D638
	MPa 61.0	psi 8847.32	ISO 527-2/1A/50
کرنش کششی	% 10	-	ISO 527-2/1A/50
مدول خمشی	MPa 2550	psi 369846.9	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 6.4	ft·lb/in ² 3.05	ISO 179/1eA
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m ² 6.2	ft·lb/in ² 2.95	ISO 180/1A

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 110	F° 230.0	ASTM D648
	C° 92.0	F° 197.6	ISO 75-2/A
دمای ذوب			
			ISO 11357-3
			ASTM D3418

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-		
	F° 330.8	C° 166	
	F° 329.0	C° 165	
ISO 11359-2	-		ضریب انبساط حرارتی خطی
ISO 11359-2	-	1.0E-4 cm/cm/°C	
ISO 11359-2	-	1.1E-4 cm/cm/°C	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای خشک کردن
-	-	hr 3.0	زمان خشک کردن
-	-	C°	دمای بخش عقب سیلندر
-	-	C°	دمای بخش میانی سیلندر
-	-	C°	دمای بخش جلوی سیلندر
-	-	C°	دمای نازل
-	-	C°	دمای فرآیند (دوب)
-	-	C°	دمای قالب
-	-	MPa	فشار تزریق
-	-	کند	نرخ تزریق
-	-	MPa	فشار نگهدارنده
-	-	MPa	فشار پشت (Back Pressure)
-	-		نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.