

Celstran® PPS-CF50-02 AF 3002 Natural

PPS	دسته بندی	Celanese Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۵۰٪ الیاف کربن بلند	فیلر

توضیحات محصول

Celstran PPS-CF 50-02 یک پلی فنلین سولفید با ۵۰٪ الیاف کربن بلند است. این ماده خواص مقاومت در برابر ضربه و مدول بسیار بالایی را ارائه می‌دهد که از مواد PPS الیاف کربن کوتاه فراتر می‌رود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فیلر کربن بلند، ۵۰٪ پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	سختی، بالا مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.54	-	ISO 1183

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 41700	psi 6048084.6	ISO 527-2/1A/1
تنش کششی	MPa 155	psi 22480.89	ISO 527-2/1A/5
کرنش کششی	% 0.40	-	ISO 527-2/1A/5
مدول خمشی	MPa 39200	psi 5685489.6	ISO 178
تنش خمشی	MPa 343	psi 49748.03	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 9.4	ft·lb/in ² 4.47	ISO 179/1eA

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 0.020	-	-
دمای هاپر (قیف)	C°	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فشار تزریق	MPa	-	-
فشار نگهدارنده	MPa	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.