

Chansieh Phenolic J-130

Phenolic	دسته بندی	Chansieh Enterprises .Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

Chansieh Phenolic J-130 یک ماده فنولی پر شده با الیاف شیشه است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای قالبگیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Chansieh Phenolic J-130 عبارتند از: مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا. کاربرد معمول Chansieh Phenolic J-130: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت حرارتی متوسط	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالبگیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	to 1.52 g/cm ³ 1.47	-	JIS K6915
چگالی ظاهری	to 0.70 g/cm ³ 0.64	-	JIS K6915
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.2 0.90	-	JIS K6915

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش خمشی	to 118 MPa 88.3	psi 17114.48 - 12806.86	JIS K6915
استحکام ضربه	to 44.1 J/m 34.3	ft·lb/in 0.826 - 0.6424	JIS K6915

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	C°	-	JIS K6915

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت عایقی	1.0E+9 ohms تا 1.0E+8 1.0E+11 ohms تا 1.0E+9	-	JIS K6915
استحکام الکتریکی	to 12 kV/mm 10	-	JIS K6915

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت حرارتی	C° 190	F° 374.0	JIS K6915

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.