

Chansieh Phenolic J-160R

Phenolic	دسته بندی	Chansieh Enterprises .Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	مواد معدنی	فیلر

توضیحات محصول

Chansieh Phenolic J-160R یک ماده فنلی پر شده با مواد معدنی است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	معدنی	-	-
کاربردها	دستگاهها کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	گرانولها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	to 1.43 g/cm ³ 1.40	-	JIS K6915
چگالی ظاهری	to 0.67 g/cm ³ 0.62	-	JIS K6915
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.3 1.0	-	JIS K6915

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش خمشی	to 108 MPa 78.5	psi 15664.1 - 11385.48	JIS K6915
استحکام ضربه	to 39.2 J/m 24.5	ft·lb/in 0.7342 - 0.4589	JIS K6915

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	C°	-	JIS K6915

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت عایقی	1.0E+10 ohms تا 1.0E+9 1.0E+11 ohms تا 1.0E+10	-	JIS K6915
استحکام الکتریکی	to 12 kV/mm 10	-	JIS K6915

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مقاومت حرارتی	C° 190	F° 374.0	JIS K6915

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.