

Chansieh Phenolic J-185

Phenolic	دسته بندی	Chansieh Enterprises .Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	شیشه/معدنی	فیلر

توضیحات محصول

Chansieh Phenolic J-185 یک ماده فنولی پر شده با شیشه/معدن است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای قالبگیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Chansieh Phenolic J-185 عبارتند از: مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر حرارت. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی خودروسازی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه/معدنی	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت حرارتی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای خودروبی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالبگیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.54 g/cm ³ 1.50	-	JIS K6915
چگالی ظاهری	to 0.70 g/cm ³ 0.65	-	JIS K6915
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.0 0.80	-	JIS K6915

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	to 88.3 MPa 68.6	psi 12806.86 - 9949.61	JIS K6915
استحکام ضربه	to 29.4 J/m 19.6	ft·lb/in 0.5507 - 0.3671	JIS K6915

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	C°	-	JIS K6915

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت عایقی	1.0E+9 ohms تا 1.0E+8 1.0E+12 ohms تا 1.0E+10	-	JIS K6915
استحکام الکتریکی	to 12 kV/mm 10	-	JIS K6915

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت حرارتی	C° 200	F° 392.0	JIS K6915

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.