

Chansieh Phenolic J-361-2

Phenolic	دسته بندی	Chansieh Enterprises .Co., LTD	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آرد چوب	فیلر

توضیحات محصول

Chansieh Phenolic J-361-2 یک ماده فنولی پر شده با آرد چوب است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی خودروسازی، ظروف آشپزخانه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آرد چوب	-	-
کاربردها	دستگاهها کاربردهای خودروبی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی ظروف آشپزخانه	-	-
شکل ظاهری	قرمز	-	-
اشکال	گرانولها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.46 g/cm ³ 1.42	-	JIS K6915
چگالی ظاهری	to 0.67 g/cm ³ 0.62	-	JIS K6915
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.2 1.0	-	JIS K6915

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش خمشی	to 98.1 MPa 78.5	psi 14228.23 - 11385.48	JIS K6915
استحکام ضربه	to 34.3 J/m 24.5	ft·lb/in 0.6424 - 0.4589	JIS K6915

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	C°	-	JIS K6915

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت عایقی	1.0E+8 ohms تا 1.0E+7 1.0E+10 ohms تا 1.0E+9	-	JIS K6915
استحکام الکتریکی	to 11 kV/mm 9.0	-	JIS K6915

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت حرارتی	C° 180	F° 356.0	JIS K6915

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.