# CP PRYME® Nylon 6 N100L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chase Plastics Services Inc. | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

CP PRYME® Nylon 6 N100L یک محصول پلی آمید 6 (Nylon 6) است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: روانکاری شده.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | روانکار | - | - |
| **ویژگی‌ها** | روانکاری شده | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 80.7 | psi 11704.57 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 50 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2760 | psi 400304.88 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 107 | psi 15519.07 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 43 | - | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 182 | F° 359.6 | - |
| | C° 71.1 | F° 159.98 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.