

## Chemical Resources HD03954

HDPE, HMW	دسته بندی	,Chemical Resources .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

HD03954 مطابق با الزامات مقررات FDA با شماره 21CFR 177.1520 است. برای قالب گیری دمشی و اکستروژن ورق مناسب است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش گیری ورق	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	دمش گیری اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.954	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4003.05	MPa 27.6	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 181297.5	MPa 1250	مدول خمشی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 167.0	C° 75.0	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.