

## Chemical Resources BPP3500

|                      |           |                         |            |
|----------------------|-----------|-------------------------|------------|
| PP Homopolymer       | دسته بندی | Chemical Resources, Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                       | فیلر       |

### توضیحات محصول

BPP3500 برای قالب گیری تزریقی فرموله شده است. این ماده مطابق با الزامات مقررات FDA با شماره 21CFR.152 است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

| ویژگی                   | سیستم متریک                                   | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-------------------------|---|----------------|---------|
| ویژگی‌ها                | قابل قبول برای تماس با غذا<br>کوپلیمر ضربه‌ای | -              | -       |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520                           | -              | -       |
| روش فرآیند              | قالب‌گیری تزریقی                              | -              | -       |

#### فیزیکی

| ویژگی                     | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست    |
|---------------------------|-------------|----------------|------------|
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 35 | -              | ASTM D1238 |

| مکانیکی   |                |             |                             |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی                       |
| ASTM D638 | psi 3495.42    | MPa 24.1    | استحکام کششی                |
| ASTM D638 | -              | % 8.0       | ازدیاد طول کششی             |
| ASTM D790 | psi 189999.78  | MPa 1310    | مدول خمشی                   |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.29  | J/m 69      | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |

| حرارتی    |                |             |                        |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی                  |
| ASTM D648 | F° 219.2       | C° 104      | دمای تغییر شکل تحت بار |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.