Chemical Resources PP 1800NW

تولیدکننده	Chemical Resources, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک هموپلیمر پلی پروپیلن با رئولوژی کنترل شده و آنتی استاتیک که با استفاده از فناوری کاتالیزور تولید می شود. PP2000 برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که نیاز به بهبود ضربه دارند، طراحی شده است. این ماده الزامات سازمان غذا و داروی 21 CFR 177.1520 را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک رئولوژی کنترل‌شده قابل قبول برای تماس با غذا هموپلیمر	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	30.3 MPa	4394.65 psi	-
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	15 %	-	-
	500 %	-	-
مدول خمشی	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256
استحکام ضربه	9.04 J	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.