Chemical Resources PP 3000

تولیدکننده	Chemical Resources, Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک هموپلیمر پلی پروپیلن با رئولوژی کنترل شده که با استفاده از فناوری کاتالیزور زیگلر-ناتا تولید شده است. این ماده الزامات سازمان غذا و داروی آمریکا با کد 21 CFR 177.1520 را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رئولوژی کنترل‌شده قابل قبول برای تماس با غذا هموپلیمر	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول کششی	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
	19.7 MPa	2857.25 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	20 %	-	-
	480 %	-	-
مدول خمشی	1380 MPa	200152.44 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256
استحکام ضربه	7.12 J	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.