# Chemical Resources PP 3700

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chemical Resources, Inc. | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PP3700 یک PP هموپلیمر با جریان بالا است که برای کاربردهای دیواره نازک مناسب است. این ماده الزامات مقررات سازمان غذا و داروی آمریکا با کد 21CFR.1520 را برآورده می کند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا<br>جریان بالا<br>هموپلیمر | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات دیواره نازک | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 37 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 32.4 | psi 4699.23 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 10 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1310 | psi 189999.78 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 32 | ft·lb/in 0.5994 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 100 | F° 212.0 | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.