

# Adiprene® BL 16

PUR, Unspecified	دسته بندی	Chemtura	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ADIPRENE BL-16 یک الاستومر اورتان مایع با محل های پخت ایزوسیانات مسدود شده است که می تواند با گرم کردن فعال شود. محل های پخت مسدود شده اجازه می دهد تا پلیمر در حضور رطوبت و عوامل ولکانیزاسیون فعال به مدت طولانی نگهداری شود. ADIPRENE BL-16 پخت شده با دی آمین، ولکانیزه هایی را تولید می کند که اساساً معادل ADIPRENE L-167 هستند. این محصولات دارای استحکام کششی بالا و مقاومت عالی در برابر روغن و سایش هستند. ADIPRENE BL-16 به خوبی به عنوان یک وسیله نقلیه برای پوشش های مقاوم در برابر سایش برای پارچه و لاستیک، و برای چسب های مقاوم در برابر حلال مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	سختی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش های پارچه	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.08 g/cm <sup>3</sup> 1.04	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	92	-	-
	48	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg 112	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 11.4	psi 1653.43	-
	MPa 24.8	psi 3596.94	-
استحکام کششی	MPa 37.2	psi 5395.41	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 460	-	ASTM D412
پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	-
	% 6.8	-	-
	% 25	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 12	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	
-	-	7.50 Pa·s to 15.0	ویسکوزیته ۵۰ Brookfield درجه سانتی‌گراد)
-	-	-	محتوای ایزوسیانات
-	-	5.3 % to 5.8	
-	-	%	
-	-	hr 1.0	زمان پخت

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.