

Adiprene® Duracast® S900

PUR, Unspecified	دسته بندی	Chemtura	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

MDI آزاد کم است. یک الاستومر 90A با عملکرد بالا با خواص فیزیکی عالی زمانی به دست می آید که این پیش پلیمر با DURACURE™ C3 یا C3-LF زنجیره ای شود. از دیگر مزایای می توان به بهبود ویژگی های پردازش و مدیریت آسان تر سلامت و ایمنی در هنگام جایابی اشاره کرد. ترکیب منحصر به فرد خواص نشان داده شده توسط پیش پلیمرهای MDI آزاد کم، برتر از خواص موجود از TDI و پیش پلیمرهای MDI معمولی است. پیش پلیمرهای DURACAST که با DURACURE C3 یا C3-LF پخت می شوند، یک بخش سخت برتر را ارائه می دهند و بهبودهای منحصر به فردی در پردازش و بهره وری ارائه می دهند. این بخش سخت با عملکرد بالا، خواص فیزیکی و مهندسی عالی، از جمله مقاومت بالا در برابر برش و پارگی، بهبود خستگی خمشی، انعطاف پذیری در دمای پایین، دینامیک عالی (در دماهای پایین و بالا) و سایر خواص دمای بالا را ارائه می دهد. به طور سنتی، از پخت های آمینی نمی توان با پیش پلیمرهای MDI به دلیل واکنش پذیری بالا (عمر کوتاه) استفاده کرد، حتی اگر مزایای عملکردی مانند مقاومت در برابر دمای بالا و خواص پارگی را ارائه دهند. همچنین مزایای EH&S را ارائه می دهد زیرا مبتنی بر فناوری مونومر آزاد کم است و یک سیستم عاری از MBOCA است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	انعطاف پذیری دمای پایین	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.15	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	to 90 88	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اتلاف ساییش
-	-	mm ³ 20.0	
-	-	mm ³ 21.0	
-	-	-	جهندگی
-	-	% 60	
-	-	% 60	
ASTM D1938	-	-	مقاومت پارگی شلوازی
-	-	N/mm 68.3	
-	-	N/mm 36.8	
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 980.46	MPa 6.76	
-	psi 860.08	MPa 5.93	
-	psi 1389.46	MPa 9.58	
-	psi 1309.69	MPa 9.03	
ASTM D412	-	-	استحکام کششی
-	psi 5699.99	MPa 39.3	
-	psi 5293.89	MPa 36.5	
ASTM D412	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 650	
-	-	% 550	
-	-	-	استحکام پارگی
ASTM D624	-	kN/m 79.7	
ASTM D624	-	kN/m 71.8	
ASTM D470	-	kN/m 22	
ASTM D470	-	kN/m 24	

مانایی فشاری

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D395B	-	-	
-	-	% 22	
-	-	% 25	
-	-	% 47	
-	-	% 42	
جهندگی Bayshore			
ASTM D2632	-	-	
-	-	% 55	
-	-	% 55	
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	شاخص سایش
-	-	742	
-	-	703	
-	-	% 1600	
-	-	% 950	
-	-	min 1400	زمان کاربری (Pot Life)
زمان خروج از قالب			
-	-	-	
-	-	min 20	
-	-	min 10	
زمان پس پخت (Post Cure)			
-	-	-	
-	-	to 24 hr 16	
-	-	to 24 hr 16	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.