Vibrathane® 6020

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE 6020 یک پیش پلیمر مایع بر پایه پلی استر دی‌فنیل متان دی‌ایزوسیانات است که هنگام پخت با 1,4-بوتان دیول یک اورتان با سختی 85A تولید می‌کند. این پیش پلیمر مایع در دماهای پردازش ویسکوزیته‌های پایینی را نشان می‌دهد و همچنین دارای ثبات حرارتی خوبی است. برخی از ویژگی‌های این الاستومر با عملکرد بالا عبارتند از: مقاومت عالی در برابر سایش، قرار گرفتن در معرض ایزوسیانات کمتر، استحکام پارگی بالا، خواص دینامیکی خوب، کاهش فشار کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	96	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 11.4	psi 1653.43	-
	MPa 17.2	psi 2494.65	-
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 510	-	ASTM D412
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 124	-	ASTM D624
	kN/m 39	-	ASTM D470
مانایی فشاری	% 38	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 36	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
زمان پخت	hr 1.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.