Vibrathane® 8000

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE 8000 یک سیستم پیش پلیمر و پخت کننده اورتان مایع مبتنی بر پلی استر با انتهای QUASI MDI است که برای استفاده عمومی در کاربردهای صنعتی و مهندسی طراحی شده است. این عضو از خانواده VIBRATHANE® که به صورت یک سیستم سه جزئی فرموله شده است، هنگامی که با یک پخت کننده ویژه فرموله شده VIBRACURE® 7556 و 1،4 بوتان دیول پخت شود، ولکانیزات های با کارایی بالا در محدوده سختی Shore A 55 تا Shore D 55 تولید می کند. VIBRATHANE QUASI 8000 مزایای زیر را ارائه می دهد: سطح بالایی از خواص فیزیکی و مکانیکی انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر سایش و پارگی مقاومت عالی در برابر روغن ها، سوخت ها و گریس

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore		-	ISO 868
	52	-	-
	57	-	-
	55	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	40.0 mm³	-	ISO 4649
جهندگی	72 %	-	ISO 4662
تنش کششی		-	ISO 37
	1.40 MPa	203.05 psi	-
	1.95 MPa	282.82 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	820 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	28 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	30 %	-	ISO 815

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 78	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 350	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 22		
زمان کاربری (Pot Life)	9.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.