Vibrathane® 8030

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE 8030 یک پیش پلیمر با پایه پلی‌کپرولاکتون و ترمینال MDI است که در دمای اتاق جامد است. این ماده با عملکرد بالا هنگام پخت با 1,4-بوتان‌دی‌ال، اورتانی با سختی 80A تولید می‌کند. این ماده برای کاربردهایی مانند تیغه‌های برف پاک کن طراحی شده است. الاستومرهای VIBRATHANE 8030 با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شوند: خواص خوب در دمای پایین مقاومت سایشی عالی عمر خمشی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.83	psi 700.53	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 33.1	psi 4800.76	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 21	-	ASTM D470
مانایی فشاری	% 29	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 5.0	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
زمان پخت	hr 0.50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.