Vibrathane® 8050T

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE® 8050T یک پیش پلیمر مایع اورتان بر پایه پلی استر و با انتهای TDI است که به راحتی با تکنیک‌های مخلوط‌سازی دستی و ماشینی معمولی قابل پردازش است. هنگامی که با 4,4' - متیلن-بیس (2-کلروآنلین) پخته می‌شود، این عضو خانواده VIBRATHANE یک وولکانیزه با کیفیت بالا در دامنه سختی Shore D 50 تولید می‌کند. این الاستومرهای سخت و با انعطاف‌پذیری بالا با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شوند: استحکام پارگی بالا، خواص دینامیکی استثنایی، کاهش فشار کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر پارگی خوب سختی خوب کاهش فشار پایین مقاوم	- - - -	- - - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
			ASTM D2240

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	50 to 52	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 11.1 MPa 25.3	- psi 1609.92 psi 3669.46	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 61.2	psi 8876.33	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 138 kN/m 25	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 34	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 23	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 15 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	3.0 min to 5.0	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	16 hr	-	-
زمان پخت	0.25 hr to 0.50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.