Vibrathane® 8094

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE 8094 یک پیش پلیمر اورتان مایع مبتنی بر پلی استر و خاتمه یافته با MDI است که فناوری پیشرفته Chemtura را در این زمینه حیاتی صنعت پلی یورتان به نمایش می گذارد. این پیش پلیمر در مقاومت در برابر پیری حرارتی و پاسخ یکنواخت و قابل پیش بینی آن به افزودن کاتالیزور بسیار منحصر به فرد است. هنگامی که با 1،4 بوتان دیول پخت می شود، این عضو خانواده VIBRATHANE ولکانیزات های با عملکرد بالا را در محدوده سختی Shore A 94 تولید می کند. این الاستومرهای سخت با ویژگی های زیر مشخص می شوند: استحکام پارگی بالا مقاومت در برابر سایش عالی خواص دینامیکی عالی عمر خمشی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت در برابر پارگی خوب	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
			ASTM D2240

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	94	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 10.0 MPa 20.5	- psi 1450.38 psi 2973.28	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 42.2	psi 6120.6	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 480	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 137 kN/m 31	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 33	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 43	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 5.0	-	-
زمان خروج از قالب	min 45	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.