Vibrathane® B601

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE® B600، B601 و B602 پلیمرهای مایع مبتنی بر پلی اتر (PTMG) هستند که در صورت پخت با 4،4'-متیلن-بیس-(ارتوکلروآنیلین)، که معمولاً MOCA نامیده می شود، الاستومرهایی در محدوده سختی 80 تا 95 Shore A (30 تا 50 Shore D) تولید می کنند. ویژگی های این الاستومرها عبارتند از: چقرمگی و مقاومت در برابر سایش خوب. انعطاف پذیری عالی در دمای پایین. خواص دینامیکی بسیار خوب انعطاف پذیری بالا. مقاومت خوب در برابر گرما، رطوبت و بسیاری از محیط های دیگر. ویسکوزیته کم و ویژگی های پردازش آسان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
	مقاوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اسپری کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	12.4 MPa	1798.47 psi	-
	29.6 MPa	4293.12 psi	-
استحکام کششی	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی		-	-
	123 kN/m	-	ASTM D624
	23 kN/m	-	ASTM D470
مانایی فشاری	36 %	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	40 %	-	ASTM D2632

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 18	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	5.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.