Vibrathane® B602

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE® B600، B601 و B602 پلیمرهای مایع مبتنی بر پلی اتر (PTMG) هستند که هنگام پخت با 4،4'-متیلن-بیس-(ارتوکلروآنیلین)، که معمولاً MOCA نامیده می شود، الاستومرهایی در محدوده سختی 80 تا 95 Shore A (30 تا 50 Shore D) تولید می کنند. ویژگی های این الاستومرها عبارتند از: چقرمگی و مقاومت در برابر سایش خوب. انعطاف پذیری عالی در دمای پایین. خواص دینامیکی بسیار خوب ارتجاع بالا. مقاومت خوب در برابر حرارت، رطوبت و بسیاری از محیط های دیگر. ویسکوزیته کم و ویژگی های پردازش آسان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
	مقاوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اسپری کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 5.52	psi 800.61	-
	MPa 10.3	psi 1493.89	-
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 490	-	ASTM D412
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 92.8	-	ASTM D624
	kN/m 13	-	ASTM D470
مانایی فشاری	% 25	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 58	-	ASTM D2632

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 9.9	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.