Vibrathane® B615

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE B615 یک پیش پلیمر پلی‌اتری با ترمینال TDI است. پخت با 4،4'-متیلن-بیس-(o-کلروآنیلین)، MBCA، الاستومری با عملکرد بالا و سختی Shore A 92 تولید می‌کند. ویژگی‌های VIBRATHANE B 615 عبارتند از: هیسترزیس و تجمع حرارت پایین قابلیت تحمل بار بالا انعطاف پذیری عالی در دمای پایین مقاومت سایشی برجسته این ویژگی‌ها VIBRATHANE B 615 را به پیش پلیمر انتخابی برای لاستیک‌های پرسی و چرخ‌های چرخ‌دار با کیفیت بالا تبدیل می‌کند. به دلیل انعطاف پذیری بالای آن، یک انتخاب عالی برای بسیاری از کاربردهای معدنی، به ویژه برای کاربردهایی که در تماس با دوغاب هستند، نیز می‌باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای معدنی چرخ‌ها	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	9.65 MPa	1399.62 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استحکام کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	420 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	18 kN/m	-	ASTM D470
مانایی فشاری	24 %	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	45 %	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	8.0 min	-	-
زمان خروج از قالب	60 min	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	16 hr	-	-
زمان پخت	1.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.