# Vibrathane® B625

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chemtura | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

VIBRATHANE B625 یک پیش پلیمر با پایه پلی‌اتری و ترمینال MDI است که هنگام پخت با دی‌ال‌ها، اورتان‌هایی با سختی 60A تا 95A تولید می‌کند. Vibrathane B 625 با ویسکوزیته فوق‌العاده پایین مشخص می‌شود و اورتان‌های حاصل از آن دارای ویژگی‌های زیر هستند: خواص عالی در دمای پایین. مقاومت سایشی بالا، به ویژه در برابر ضربه. پایداری هیدرولیتیکی برجسته. انعطاف پذیری بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر سایش<br>پایدار هیدرولیتیکی<br>ویسکوزیته پایین<br>مقاوم | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | مایع | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.04 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 60 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 1.72 | psi 249.47 | ASTM D412 |
| **استحکام کششی** | MPa 15.9 | psi 2306.1 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 600 | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 3.7 | - | ASTM D470 |
| **مانایی فشاری** | % 12 | - | ASTM D395B |
| **جهندگی Bayshore** | % 70 | - | ASTM D2632 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° | - | ASTM D746 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 68<br>نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min 75 | - | - |
| **زمان پس‌پخت (Post Cure)** | hr 4.0 | - | - |
| **زمان پخت** | hr 1.0 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.