Vibrathane® B629

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE B629 یک پیش پلیمر اورتان مایع با پایه پلی‌اتری و ترمینال TDI است. هنگامی که این عضو خانواده VIBRATHANE با MOCA پخت شود، ولکانیزه‌های با عملکرد بالا در محدوده سختی 93 Shore A تولید می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	93	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 11.7	psi 1696.94	-
	MPa 22.8	psi 3306.87	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 410	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 105 kN/m 25	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 35	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 41	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 8.0	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.