Vibrathane® B635

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE® B635 یک پیش پلیمر با پایه پلی‌اتری و ترمینال MDI است که هنگام گسترش با 1,4 بوتان‌دی‌ال یا هیدروکینون بیس (بتا هیدروکسی‌اتیل) اتر (HQEE)، اورتان‌هایی با سختی 89A تا 58D تولید می‌کند: اورتان‌های حاصل از VIBRATHANE B635 با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شوند: پایداری هیدرولیتیکی برجسته مقاومت سایشی عالی خواص عالی در دمای پایین ظرفیت تحمل بار بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایدار هیدرولیتیکی	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	89	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 7.65	psi 1109.54	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 42.1	psi 6106.1	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 390	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 96.3 kN/m 14	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 30	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 40	-	ASTM D2632

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 7.9 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr	-	-
زمان پخت	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.