Vibrathane® B836

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE B836 یک پیش پلیمر مایع با پایه پلی‌اتری و ترمینال دی‌فنیل‌متان دی‌ایزوسیانات است که هنگام پخت با 1,4-بوتان‌دی‌ال، اورتانی با سختی 95A تولید می‌کند. VIBRATANE B836 ویژگی‌های پردازشی مشابه VIBRATHANE B 821 را نشان می‌دهد. Vibrathane B836 با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شود: خواص عالی در دمای پایین مقاومت سایشی بالا پایداری هیدرولیتیکی برجسته انعطاف پذیری بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایدار هیدرولیتیکی مقاوم	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 9.27 MPa 18.2	- psi 1344.5 psi 2639.69	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 37.6	psi 5453.43	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 460	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 123 kN/m 27	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 30	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 60	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 9.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 170 hr 16	- - -	- - -
زمان پخت	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.