Vibrathane® B844

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VIBRATHANE B844 یک پیش پلیمر اورتان مایع با پایه پلی‌اتری و ترمینال TDI با عملکرد متوسط است که به راحتی با تکنیک‌های معمول اختلاط دستی و ماشینی قابل پردازش است. هنگامی که این عضو خانواده VIBRATHANE با 4'4-متیلن-بیس [2-کلروآنیلین] پخت شود، ولکانیزه هایی با سختی Shore A 80 تولید می کند. این الاستومرها خواصی مشابه VIBRATHANE B 602 دارند، اما تا حدودی پایین تر. آنها بیشتر در کاربردهای کم تقاضاتر استفاده می شوند. این پلیمر با قابلیت پردازش خوب به دلیل موارد زیر مشخص می شود: ویسکوزیته پایین عمر کارکرد طولانی کارکرد مایع در دمای اتاق

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
			ASTM D2240

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.14 MPa 6.89	- psi 600.46 psi 999.31	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 20.3	psi 2944.27	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 52.5 kN/m 12	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مانایی فشاری	% 35	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 25	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	min 15	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
زمان پخت	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.