Witcobond® 386-99

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Witcobond 386-99 یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی بدون ایزوسیانات آزاد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
اشکال	پراکندگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	-
pH	7.0 to 9.0	-	-
محتوای جامد	39 to 41 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی سطحی (Blocking)	130 °C	266.0 °F	-
سختی کونیگ (Konig Hardness)	120	-	-
حداقل دمای تشکیل فیلم	0 °C	32.0 °F	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	10.0 to 200 cP	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	17.9 MPa	2596.18 psi	-
استحکام کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	-
ازدیاد طول کششی	350 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.