Witcobond® W-232

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Witcobond W-232 یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی بدون ایزوسیانات آزاد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	پراکندگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	-
pH	7.2 to 9.2	-	-
محتوای جامد	29 to 31 %	-	-
سختی	48.0	-	-

-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی مدادی	F	-	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حلال کمکی (Cosolvent)	% 12	-	-
حداقل دمای تشکیل فیلم	C° 0	F° 32.0	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	to 100 cP 0.00	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	-
استحکام کششی	MPa 48.3	psi 7005.34	-
ازدیاد طول کششی	% 150	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 12.0-	F° 10.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.