# Witcobond® W-234

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chemtura | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Witcobond W-234 یک پخش پلی‌یورتان آبی است که هیچ ایزوسیانات آزاد ندارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | آلیفاتیک | - | - |
| **شکل ظاهری** | نیمه شفاف | - | - |
| **اشکال** | پراکندگی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.05 g/cm³ | - | - |
| **pH** | 7.5 to 9.2 | - | - |
| **محتوای جامد** | 29 to 31 % | - | - |
| **سختی** | 6.00 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| حلال کمکی (Cosolvent) | % 5.5 | - | - |
| حداقل دمای تشکیل فیلم | C° 0 | F° 32.0 | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | to 100 cP 0.00 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | MPa 16.5 | psi 2393.13 | - |
| استحکام کششی | MPa 44.8 | psi 6497.7 | - |
| ازدیاد طول کششی | % 240 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای انتقال شیشه‌ای | C° 28.0- | F° 18.4- | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.