# Witcobond® W-281F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Chemtura | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Witcobond W-281F یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی بدون ایزوسیانات آزاد است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | آلیفاتیک | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | پراکندگی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.05 g/cm³ | - | - |
| **pH** | 7.0 to 9.0 | - | - |
| **محتوای جامد** | 39 to 41 % | - | - |
| **سختی** | 10.0 to 20.0 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| سختی کونیگ (Konig Hardness) | 20.0 to 30.0 | - | - |
| حداقل دمای تشکیل فیلم | 0 °C | 32.0 °F | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | 0.00 to 300 cP | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | 8.27 MPa | 1199.46 psi | - |
| استحکام کششی | 56.5 MPa | 8194.65 psi | - |
| ازدیاد طول کششی | 430 % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای انتقال شیشه‌ای | -30.0 °C | -22.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.