Witcobond® W-320

تولیدکننده	Chemtura	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Witcobond W-320 یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی بدون ایزوسیانات آزاد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پراکندگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	-
pH	5.0 to 9.0	-	-
محتوای جامد	34 to 36 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداقل دمای تشکیل فیلم	C° 0	F° 32.0	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	to 600 cP 20.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.76	psi 400.3	-
استحکام کششی	MPa 30.7	psi 4452.67	-
ازدیاد طول کششی	% 700	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 12.0-	F° 10.4	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.