Boda BDBR-H5701

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر مقاوم در برابر باز (قلیایی) با رنگ پایه مشکی، سختی Shore A 65 ~ 75. بر پایه فلوئوروالاستومر قابل پخت با پراکسید با محتوای فلوئور بالا. ویژگی ها: زمان پخت کوتاه، جریان قالب و رهاسازی قالب عالی، در نتیجه فلاش کمتر، مقاومت شیمیایی فوق العاده: قلیایی، الکل، سوخت، بخار، اسیدها، مواد شیمیایی حاوی آمین ها، آروماتیک. روش های فرآیند: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری و انتقالی. کاربردها: جایگزینی AFLAS، قطعات آب بندی در میدان نفتی، واشرهای مبدل های حرارتی. شرایط پخت آزمایشگاهی: پخت فشاری: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (1+4) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر الکل	-	-
	مقاوم در برابر قلیایی	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	حداقل فلش مقاوم در برابر بخار	- -	
کاربردها	واشرها مهر و مومها	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	71	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	190 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	35 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-14 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-6.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تغییر در استحکام کششی	-12 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-9.0 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	-3.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	3.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.