# Boda BDF-H2751

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر سیاه رنگ، سختی شور 80-70 A. بر اساس کوپلیمرهای قابل پخت با بیسفنول. ویژگی ها: جریان قالب عالی، رهاسازی قالب عالی و فشردگی کم. روش های پردازش: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری، انتقالی و تزریقی. کاربردها: O-رینگ ها، واشرها و غیره. شرایط پخت آزمایشگاهی: پخت فشاری: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (8+16) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب<br>جداسازی خوب از قالب<br>قابلیت قالب‌گیری خوب<br>کاهش فشار پایین | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | واشرها | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **روش فرآیند** | | | -<br>-<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | قالب‌گیری فشاری | - | |
| | قالب‌گیری تزریقی | - | |
| | قالب‌گیری انتقال رزین | - | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.92 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 14.8 MPa | 2146.56 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 230 % | - | ASTM D412 |
| **مانایی فشاری** | 15 % | - | ASTM D395 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | -4.0 % | - | ASTM D573 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | -10 % | - | ASTM D573 |
| **تغییر در سختی دورومتر در هوا** | 2.0 | - | ASTM D573 |
| **تغییر در استحکام کششی** | -13 % | - | ASTM D471 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی** | -17 % | - | ASTM D471 |
| **تغییر در سختی دورومتر** | -3.0 | - | ASTM D471 |
| **تغییر حجم** | 4.0 % | - | ASTM D471 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.