Boda BDF-H2752

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر سیاه رنگ، سختی شور 80-70 A. بر اساس کوپلیمرهای قابل پخت با بیسفنول. ویژگی ها: جریان قالب عالی، مقاومت در برابر پارگی و چسبندگی پیوندی بهبود یافته. روش های پردازش: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری، انتقالی و تزریقی. کاربردها: کاسه نمدها، آب بندهای ساق سوپاپ و سایر قطعات پیچیده با اتصال فلزی. شرایط پخت آزمایشگاهی: پخت فشاری: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (8+16) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.2 MPa	2059.54 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	18 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-9.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-11 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی	-11 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-15 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	-2.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.