Boda BDF-KR2701

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر به رنگ قرمز، سختی شور 75-65 A. بر پایه کوپلیمرهای قابل پخت با بیسفنول. ویژگی ها: رئولوژی عالی، رهاسازی قالب عالی و مقاومت فشاری خوب. روش های فرآیند: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری، انتقالی، تزریقی و اکستروژن. کاربردها: اورینگ ها، واشرها و سایر قطعات قالب گیری شده. شرایط پخت تست آزمایشگاهی: پخت فشاری: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (8+16) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جداسازی خوب از قالب کاهش فشار پایین	- -	- -
کاربردها	واشرها	-	-
شکل ظاهری	قرمز	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	220 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	18 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-8.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-3.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی	-12 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-13 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	-3.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	3.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.