Boda BDF201P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDF201P یک کوپلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته کم است که در آن ماده پخت گنجانده شده است. این گرید با سرعت پخت سریع، برای کاربردهایی که نیاز به سیالیت خوب و خاصیت رهاسازی قالب عالی دارند، مناسب است. BDF201P را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDF201P می تواند برای قالب گیری تزریقی O-rings یا اکستروژن هندسه های پیچیده استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد ترکیبی فلوئوروالاستومر معمولی مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا میکسر های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف پردازش لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
	کوپلیمر	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	عملکرد خوب در جداسازی قالب	-	-
کاربردها	ترکیبی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 20	-	-
محتوای فلوئور	60 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	1.60 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	1.7 min	-	-
ts2	45.0 sec	-	-
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	16 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.