Boda BDF25IP

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDF25IP یک کوپلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته پایین است که ماده پخت در آن گنجانده شده است. این گرید برای کاربردهایی مناسب است که در آن روانی عالی و رهاسازی آسان از قالب مورد نیاز است. BDF25IP را می توان به گونه ای ترکیب کرد که با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر مطابقت داشته باشد. BDF25IP را می توان برای قالب گیری تزریقی یا قالب گیری انتقالی استفاده کرد. می توان آن را با استفاده از مواد ترکیبی معمول فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با استفاده از روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین کوپلیمر سیالیت خوب عملکرد خوب در جداسازی قالب	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیبی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی قالب‌گیری انتقال رزین قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	25 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.17 N·m	-	-
ML	0.180 N·m	-	-
t'90	2.7 min	-	-
ts2	2.7 min	-	-
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	210 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	20 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.