Boda BDF30P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDF30P یک کوپلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته کم تا متوسط است که مواد پخت در آن گنجانده شده است. این یک گرید با کاربرد عمومی است که برای کاربردهایی مناسب است که سیالیت خوب و رهاسازی از قالب مورد نیاز است. BDF30P را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDF30P می تواند برای قالب گیری فشاری اورینگ و واشر یا اکستروژن هندسه های پیچیده استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد ترکیبی فلوئوروالاستومر معمولی مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با استفاده از روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	عمومی	-	-
	عملکرد خوب در جداسازی قالب	-	-
	ویسکوزیته متوسط و پایین	-	-
کاربردها	واشر	-	-
	ترکیبی	-	-
	عمومی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری فشاری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	30 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	1.85 N·m	-	-
ML	0.300 N·m	-	-
t'90	2.2 min	-	-
ts2	1.0 min	-	-
استحکام کششی	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	18 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.