Boda BDF401P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDF401P یک کوپلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته متوسط و دارای عامل پخت است. این گرید برای کاربردهایی که خواص رئولوژیکی خوب و مقاومت عالی در برابر تغییر شکل فشاری مورد نیاز است، مناسب است. BDF401P را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDF401P می تواند برای قالب گیری فشاری O-ring ها و واشرها استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد افزودنی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت تغییر شکل فشاری پایین کوپلیمر ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	واشر ترکیبی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی قالب‌گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 40	-	-
محتوای فلوئور	% 66	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.50 N·m	-	-
ML	0.300 N·m	-	-
t'90	2.4 min	-	-
ts2	1.2 min	-	-
استحکام کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 190	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	% 15	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.