Boda BDF45P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDF45P یک کوپلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته متوسط و دارای عامل پخت است. این گرید برای کاربردهایی که مقاومت پارگی گرم خوب و سرعت پخت سریع مورد نیاز است، مناسب است.
BDF45P را می توان برای قالب گیری فشاری، اکستروژن و قالب گیری انتقالی مقالات استفاده کرد. می توان آن را با استفاده از مواد افزودنی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر پخت سریع مقاومت در برابر پارگی خوب ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیبی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	45 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	74	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.18 N·m	-	-
ML	0.400 N·m	-	-
t'90	1.8 min	-	-
ts2	50.0 sec	-	-
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	20 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.