Boda BDP-HL9701

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر مشکی رنگ با ویسکوزیته پایین، سختی شور A 65 تا 75. بر پایه فلوئوروالاستومر قابل پخت با پراکسید با محتوای فلوئور بسیار بالا که خواص مقاومت شیمیایی برجسته ای را به ارمغان می آورد. ویژگی ها: زمان پخت کوتاه، جریان قالب و رهاسازی از قالب عالی، که منجر به فلاش کمتر می شود، مقاومت شیمیایی فوق العاده: الکل، سوخت، بخار، اسیدها، مواد شیمیایی حاوی آمین. روش های فرآیند: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری، انتقالی، تزریقی و اکستروژن. کاربردها: برای اورینگ ها، واشرهایی که در صنایع شیمیایی و پتروشیمی استفاده می شوند. آزمایش آزمایشگاهی شرایط پخت: پخت فشاری: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (1+4) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر الکل	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	حداقل فلش مقاوم در برابر بخار	- -	- -
کاربردها	واشرها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.7 MPa	3437.4 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	240 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	23 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-4.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-10 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	1.0	-	ASTM D573

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تغییر در استحکام کششی	-10 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-12 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	2.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	1.0 %	-	ASTM D471

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.